



---

Výrobce	:	<b>SILNICE GROUP a.s.</b>
Sídlo	:	<b>Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1</b>
IČ	:	62242105
Rok v němž bylo označení přiděleno	:	08
Číslo certifikátu	:	1517 – CPD - 08067
Číslo notifikované osoby	:	AO 205

---

Číslo evropské normy	:	<b>ČSN EN 13108-1</b>
Popis výrobku	:	<b>Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy</b>
Označení podle normy	:	<b>ACL 22 S ; PMB 25/55-55</b>
Identifikace obalovny	:	<b>Obalovna Měcholupy</b>
Identifikační číslo směsi	:	AC 07

---

**INFORMACE O PŘEDEPSANÝCH PARAMETRECH (VLASTNOSTECH)  
– VŠEOBECNÉ A EMPIRICKÉ POŽADAVKY**

		Hodnota dle PZ typu číslo : PZT-059/08	Povolená hodnota dle ČSN EN 13108-1	
			min.	max.
Mezerovitost		5,0% obj.		
- Maximální	$V_{max}$		---	6,0%
- Minimální	$V_{min}$		4,0%	---
Mezerovitost směsi kameniva	$VMA_{min}$	17,3%	---	---
Stupeň vyplnění mezer	VFB	71,3%	---	---
Obsah rozpustného pojiva	$B_{min}$	4,8%	4,0% *)	---
Obsah rozpustného pojiva	$B_{vol}$	12,3%	9,2%	---
Stabilita podle Marshalla	S	-----	---	---
Přetvoření podle Marshalla	F	-----	---	---
Míra tuhosti	S/F	-----	---	---
Poměr pevnosti v příčném tahu	ITSR	86%	80%	---
Poměrná hloubka koleje	$PRD_{AIR}$	1,7	---	3,0
Přírůstek hloubky koleje	$WTS_{AIR}$	0,03	---	0,05
Tloušťka vrstvy		60 - 90 mm	---	---
Mezní hodnota teploty asf. směsi		140-180°C	určuje výrobce modifik. asfaltu	
Maximální podíl DTK nebo STK ve směsi kameniva		jen drcené	jen drcené	
Teploty asfaltové směsi při rozprostírání		145°C		

\*) DOPORUČENÉ HODNOTY

		Hodnota dle PZ typu číslo : PZT-059/08	Povolená hodnota dle ČSN EN 13108-1	
			min.	max.
<b>Zrnitost (propad) :</b>				
	Síto 31,5 mm	100%	100	100
	Síto 22,4 mm	96 %	90	100
	Síto 16,0 mm	78 %	72	84
	Síto 11,2 mm	64 %	---	---
	Síto 8,0 mm	57 %	48	62
	Síto 4,0 mm	40 %	---	---
	Síto 2,0 mm	31 %	24	36
	Síto 1,0 mm	21 %	---	---
	Síto 0,5 mm	14 %	---	---
	Síto 0,25 mm	10 %	---	---
	Síto 0,125 mm	6 %	4	12
	Síto 0,063 mm	5,1 %	3	9
Propad nomin.sítem D	D <sub>nomD</sub>	64%	0	0
Propad < 2 mm	d<2	31%	24	36
Propad <0,063 mm	d<0,063	5,1%	3	9

V Praze, dne 16.6.2009

