



Výrobce	:	SILNICE GROUP a.s.
Sídlo	:	Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1
IČ	:	62242105
Rok v němž bylo označení přiděleno	:	09
Číslo certifikátu	:	1517 – CPD - 08067
Číslo notifikované osoby	:	AO 205

Číslo evropské normy	:	ČSN EN 13108-1
Popis výrobku	:	Asfaltový beton pro pozemní komunikace a jiné dopravní plochy
Označení podle normy	:	ACO 16 S ; PMB 45/80-55
Identifikace obalovny	:	Obalovna Měcholupy
Identifikační číslo směsi	:	AC 18

**INFORMACE O PŘEDEPSANÝCH PARAMETRECH (VLASTNOSTECH)
– VŠEOBECNÉ A EMPIRICKÉ POŽADAVKY**

		Hodnota dle PZ typu číslo : PZT-052/09	Povolená hodnota dle ČSN EN 13108-1	
			min.	max.
Mezerovitost		3,3% obj.		
- Maximální	V_{max}		---	4,0%
- Minimální	V_{min}		2,5%	---
Mezerovitost směsi kameniva	VMA_{min}	16,7%	---	---
Stupeň vyplnění mezer	VFB	80,5%	---	---
Obsah rozpustného pojiva	B_{min}	5,2%	5,0% *)	---
Obsah rozpustného pojiva	B_{vol}	13,4%	11,8%	---
Stabilita podle Marshalla	S	-----	---	---
Přetvoření podle Marshalla	F	-----	---	---
Míra tuhosti	S/F	-----	---	---
Poměr pevností v příčném tahu	ITSR	85%	80%	---
Poměrná hloubka koleje	PRD_{AIR}	1,1	---	5,0
Přírůstek hloubky koleje	WTS_{AIR}	0,02	---	0,07
Tloušťka vrstvy		45 - 60 mm	---	---
Mezní hodnota teploty asf. směsi		140-180°C	určuje výrobce modifik. asfaltu	
Maximální podíl DTK nebo STK ve směsi kameniva		0%	---	10%
Teploty asfaltové směsi při rozprostírání		145°C		

*) DOPORUČENÉ HODNOTY

		Hodnota dle PZ typu číslo : PZT-052/09	Povolená hodnota dle ČSN EN 13108-1	
			min.	max.
Zrnitost (propad) :				
	Síto 22,4 mm	100 %	100	100
	Síto 16,0 mm	96 %	90	100
	Síto 11,2 mm	88 %	---	---
	Síto 8,0 mm	69 %	60	75
	Síto 4,0 mm	48 %	38	55
	Síto 2,0 mm	33 %	26	40
	Síto 1,0 mm	17 %	---	---
	Síto 0,5 mm	13 %	---	---
	Síto 0,25 mm	10 %	---	---
	Síto 0,125 mm	8 %	5	12
	Síto 0,063 mm	6,5 %	4	9
Propad nomin.sítem D	D _{nomD}	88%	0	0
Propad < 2 mm	d<2	33%	26	40
Propad <0,063 mm	d<0,063	6,5%	4	9

V Praze, dne 20.11.2009

